



Experience Matters

UNITECH

Πατητή τσιμεντοκονία

Περιγραφή

Πατητή τσιμεντοκονία κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Με ελάχιστο πάχος 3χιλ, ενισχύεται με υαλόπλεγμα και σφραγίζεται με βερνίκι δύο (2) συστατικών σε matt ή high gloss τελείωμα.

Χρήση—Εφαρμογές

- Κατοικίες, μοντέρνα κτίσματα, ξενοδοχεία, καταστήματα, εκθέσεις, εστιατόρια, καφετέριες, νυχτερινά κέντρα, όπου υπάρχει απαίτηση ενιαίας επιφάνειας υψηλής αισθητικής
- Δάππεδα και τοίχους σε εξωτερικούς χώρους, πισίνες, τεχνητά νησιά, λίμνες (σε μορφή UniTech-Flow)
- Χτιστά τζάκια, κρεβάτια, έπιπλα, γλάστρες, τραπέζια, γραφεία, πάγκους κουζίνας, χαμάμ, γούρνες, χτιστές ντουζιέρες
- Σε εφαρμογές με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Σε ανακαινίσεις πάνω σε υφιστάμενες επικαλύψεις όπως κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, μέταλλο, ξύλο, ακόμη και πορσελάνινα είδη υγιεινής



Ιδιωτική Κατοικία—Playroom

Διαδικασία εφαρμογής

Προετοιμασία επιφάνειας και Μεθοδολογία εφαρμογής

Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει να είναι συμπαγές, καθαρό, χωρίς λίπη, έλαια, χαλαρά στοιχεία και οτιδήποτε άλλο που πιθανόν να επηρεάσει την πρόσφυση του **UniTech**. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον $1,0 \text{ N/mm}^2$ καθώς και η υγρασία μικρότερη από 3-4% σύμφωνα με το πρότυπο EN 14879.

Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα επισκευάζονται. Το υπόστρωμα επαλείφεται με κατάλληλο αστάρι το οποίο εξαρτάται από την απορροφητικότητα και τη μορφή του υποστρώματος.

Σε περιοχές με μόνιμη παρουσία νερού, όπως ντουσιέρες, πισίνες κλπ. Όπου απαιτείται σύστημα **UniTech Flow** εφαρμόζεται πρώτα τσιμεντοειδές μόνωση, ενισχυμένη με υαλόπλεγμα, σε δύο (2) στρώσεις.

Ακολουθεί εφαρμογή του **UniTech** σε δύο (2) στρώσεις σε κάθετες επιφάνειες ή τρείς (3) στρώσεις σε δάπεδο - η πρώτη 1η ενισχύεται με υαλόπλεγμα.

Τέλος, και αφού στεγνώσει το **UniTech**, με υγρασία $<4\%$ εφαρμόζονται δύο (2) στρώσεις βερνίκι, κατάλληλο ανάλογα με τη χρήση της επιφάνειας.

Αρμοί διαστολής

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να προβλέπουμε τη δημιουργία αρμών διαστολής. Συνιστάται περιμετρικός αρμός σε εσωτερικούς χώρους και κάθε $20-25\text{m}^2$ σε εξωτερικούς χώρους. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει διάσταση μεγαλύτερη από 7-10 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους και 5-7 μέτρα σε εξωτερικούς χωρίς αρμό διαστολής. Νοείται ότι η ύπαρξη αρμών διαστολής στο υπόστρωμα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να μην σκεπάζονται προ υπάρχοντες αρμοί διαστολής από το σύστημα **UniTech**. Οι αρμοί διαστολής μπορούν να γεμίζουν με κατάλληλα σφραγιστικά ή να γίνεται χρήση αρμοκάλυπτρων κατάλληλου πάχους.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες και συμπληρωματικά προϊόντα

G & Z Engineers Ltd

10 Ισαάκ και Σολωμού
2236 Λατσιά, Λευκωσία

+357 22 451 888

gizet@gizet.com

www.gizet.com



Ιδιωτική Κατοικία—Λεπτομέρεια

Μηχανικές/ Φυσικές Ιδιότητες

	<u>$1 \text{ ημέρα} \geq 4 \text{ N/mm}^2$</u>
Καμπτική αντοχή	<u>$7 \text{ ημέρες} \geq 10 \text{ N/mm}^2$</u>
	<u>$28 \text{ ημέρες} \geq 13 \text{ N/mm}^2$</u>
Θλιπτική αντοχή	<u>$1 \text{ ημέρα} \geq 10 \text{ N/mm}^2$</u>
	<u>$7 \text{ ημέρες} \geq 40 \text{ N/mm}^2$</u>
	<u>$28 \text{ ημέρες} \geq 60 \text{ N/mm}^2$</u>
Πρόσφυση	<u>$\geq 3 \text{ N/mm}^2$ (αστοχία στο σκυρόδεμα)</u>
Αντοχή σε τριβή	<u>AR0,5(<50μm) acc. To BCA</u>
Αντοχή σε φθορά	<u>$7,3\text{cm}^3/50\text{cm}^2$</u>